

# BRTC 2K wegenverf



Omschrijving	2- Componenten polyurethaan wegenverf
Toepassing	Als wegmarkering speciaal voor parkeerplaatsen, parkeergarages, magazijnen, sportvelden etc.
droging	ca. 30 min. <b>Niet</b> geschikt voor alle bitumen ondergrond.

---

## Technische gegevens

Kleur :	Wit, alle standaard verkeerskleuren overige RAL kleuren op aanvraag
Vaste stof gehalte :	min. gew. 58% = ca. 45 vol.%
Dichtheid :	1.480-1.560 g /cm <sup>3</sup>
Viscositeit :	ca. 47-53 sec. DIN cup 6 mm
Vlampunt :	13°C ± 1
Mengverhouding :	25 : 0,9 gew. delen
Vos :	EU grenswaarde voor dit product (Cat. A.j) : 500g/l Dit product bevat max. 467 g/l in gemengde toestand.

## Verwerkingsgegevens

Omgevingscondities :	Temperatuur tussen 5 en 30° C
Luchtvochtigheid :	Max. 75%
Verdunnen :	Om product op gewenste viscositeit te brengen verdunnen met onze BRTC Multiverdunner ( max 10%)
Verbruik :	Afhankelijk van ondergrond (ca. 400 gr/m <sup>2</sup> )

# BRTC 2K wegenverf



Ondergrond	<p>De meeste betonnen ondergronden, niet geschikt voor bitumen rijke asfaltverhardingen</p> <p>De ondergrond dient schoon, vet en stofvrij te zijn, nieuwe betonnen ondergronden dienen beoordeeld te worden op hechting en eventuele blaasvorming in de markering. Bij onvoldoende resultaat dient de ondergrond aangestruild te worden. Blaasvorming meestal door uitfluxen dient de markering uitgesteld te worden met enkele weken. Indien uitstel niet mogelijk adviseren wij de laagdikte te beperken en de verf extra te verdunnen (ca 10%) met BRTC Multiverdunner en indien gewenst een tweede laag aan te brengen.</p>
Mengen Comp A + B	<p>Vooraf toevoeging verharder dient de verf opgeroerd te worden bij voorkeur met een elektrische of pneumatische mixer. Na toevoeging van de verharder nogmaals geruime tijd mixen.</p>
Applicatie	<p>Verspuiten met Airless of pneumatische spuitapparatuur</p> <p>Diverse spuitopeningen mogelijk bij airless 2/15 tot 5/19 of groter Bij pneumatisch spuiten nozzle G4 of G5</p>
Veiligheidsvoorschriften	Zie ons veiligheidsblad

---

Vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. Gebruiker dient evenwel de toepassingen van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid nochtans garanties worden afgeleid. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.